

الخلاصة :

في هذه الدراسة ، تم تصميم مستشعرات الألياف البصرية على شكل U مبني على ظاهرة رنين البلازمون السطحي الموضوعي باستخدام الألياف البصرية البلاستيكية. تم ثني هذه الألياف على شكل حرف U لإنشاء متحسس على شكل حرف U، ثم تمت إزالة جزء من راس مستشعر عن طريق التلميع ليصبح على شكل حرف D. تم ثني هذه المستشعرات بثلاثة أقطار انحناء مختلفة (1 و 0.7 و 0.5) سم وتم طليها بدقائق الذهب النانوية. تم اختبار هذه المستشعرات بمحلول كلوريد الصوديوم بمؤشرات انكسار تتراوح من 1.333 إلى 1.363، أولاً بدون طلاء بدقائق الذهب النانوية، لوحظ أن هناك انخفاض في شدة الضوء الناتج مع زيادة تركيز المحاليل عند اختبار المستشعرات. ثانياً ، تم تغليف هذه المستشعرات بطبقة 20 نانومتر من سمك دقائق الذهب النانوية ثم اختبارها بمحلول كلوريد الصوديوم ، وقد لوحظ حدوث تحول في الأطوال الموجية ، وتم تحقيق أكبر إزاحة في الأطوال الموجية بواسطة المستشعر بقطر انحناء 0.5 سم. ، حيث كا في الطول الموجي 5.37 نانومتر وكانت الحساسية 179 نانومتر / RIU. وبالتالي ، فإن المستشعر بقطر ثني 0.5 سم يحقق أعلى حساسية ، لذلك تم اختياره كقطر ثني مثالي لإكمال هذه الدراسة. ثالثاً ، تم طلاء مستشعر U-bent ذو قطر الانحناء الأمثل بسمك 30 نانومتر من دقائق الذهب النانوية ، وقد لوحظ أن الحساسية تتحسن مع زيادة سمك الطلاء ، حيث أصبح 466.66 نانومتر / RIU وكانت الإزاحة في الطول الموجي 14 نانومتر. . لتعزيب الحساسية ، تم طلاء اخر جهاز استشعار بسمك 20 نانومتر من مادة الجرافين نانو وإعادة اختباره مع عينات من محاليل كلوريد الصوديوم. وجد أن الجرافين يحسن الحساسية ،

حيث كان
الازاحة في الطول الموجي 20 نانومتر وأعلى حساسية تم الحصول
عليها 666.666 نانومتر /

RIU